

ISO DRY CREME



Produktbeskrivelse



ISO DRY CREME er et unikt produkt på basis af et vandfortyndbart siloxanbindemiddel til pleje og vedligeholdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton. Kan også anvendes til imprægnering af facader i beton, kalksandsten mv. ISO DRY CREME giver en regn og vandtæt usynlig barriere. ISO DRY CREME har en cremet konsistens, der er nem at arbejde med.

ISO DRY CREME er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi d.v.s. ultrafine partikler, som derfor kan trænge dybt ned i overfladen på materialer af beton og cement. Den kemiske sammensætning på basis af siloxaner med frie reaktive grupper gør, at produktet aktivt kan forbinde sig til beton og cement – og dermed forbedre overfladens egenskaber på en lang række punkter.

ISO DRY CREME kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. ISO DRY CREME trænger ned i overfladen og binder sig aktivt til denne og giver nyt liv til overfladen. ISO DRY CREME holder murværket tørt, optimerer murværkets egen isoleringsevne og sikrer et vedvarende tørt miljø i hulmursisolerede facader. ISO DRY CREME har vandperleeffekt og hindrer effektivt fugt og vandindtrængning, vanskeliggør begroning og hindrer dermed misfarvning fra mos, alger og sorte skimmelsvampe. ISO DRY CREME reducerer muligheden for at olie og smuds kan hæfte på overfladen. ISO DRY CREME forebygger hvide pletter fra saltudblomstring på nyere overflader. ISO DRY CREME forhindrer at overfladen på materialet frostsprænges og nedbrydes. ISO DRY CREME tåler rengøring og afvaskning. ISO DRY CREME bevarer ovenstående egenskaber i op til 20 år.

Anvendelse



Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger behandles med ISO DRY CREME som påføres direkte på tagsten og facader, som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med højtryksspuling på min. 70 bar. Overflader med stærk misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med Iso A-Clean og spules til sidst grundigt rene med vand, det samme gælder for stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur er den klar til behandling med ISO DRY CREME

ISO DRY CREME påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel eller en langluvet malarulle. Der skal påføres cirka 1 liter ISO DRY CREME pr. 2-4 m² afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugsevne. En påføring er nok til normale overflader, ønsker man at påføre 1 ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

Tekniske data



Farve: Mælkehvid tørrer farveløs op. **Tørretid:** ca. 4 timer ved 20°C og 60 % RH, og gennemhærdet efter 2 uger ved 20°C. **Rækkeevne:** 0,2-0,4 l/m². **Anvendelse:** på tørre overflader af cement og beton samt tegl. **Påføring:** Pensel, langluvet malarulle. **Fortynding:** Leveres klar til brug og anvendes uforyndet. **Rengøring:** Redskaber o. lign. rengøres grundigt i varmt sæbevand straks efter brug. **Emballage:** 10 og 20 ltr. spande. **Opbevaring:** Tørt og frostfrit utilgængeligt for børn. **Malkode 93:** 00-1

Fordele

En utrolig lang levetid

En holdbarhed op til 20 år

Anvendes på nye og tidligere malede overflader på mineralsk basis, såsom puds, vandskuring, beton, kalksandsten, fibercement, porebeton m.m.

ISO Paint Climate Cooler A/S

Tværvej 8
6640 Lunderskov
Danmark

Tlf +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk
www.climatecooler.dk



ISO PAINT NORDIC A/S